

سیلر براق کننده بر پایه رزین حلالی RSE 410

معرفی محصول:

این محصول بر پایه رزین حلالی طراحی گردیده است که با توجه به گرانبوی مناسب و خاصیت نفوذ دارای قدرت ترکندگی بالادر پروفایل های ایجاد شده سطوح اجرایی مورد نظر می باشد و با توجه به طراحی خاص خود دارای چسبندگی بالا به انواع سطوح فلزی ، بتنی ، سنگی می باشد. از خواص دیگر آن می توان به مقاومت مناسب در مقابل اسید و قلیا ، آب داغ و تنش های مکانیکی اشاره نمود.

همچنین این محصول با توجه به قدرت الاستیسته مناسب ، تنش های وارده از طرف بستر را به خوبی تحمل کرده و به همین جهت در کاهش ترک و شکستگی لایه های بعدی ، عدم تولید گرد و خاک و عدم نفوذ آب و چربی تاثیر مثبت خواهد داشت.

کاربرد:

- قابل استفاده بر روی کلیه سطوحی که متریال پایه سیمانی دارند.
- قابل استفاده در سکوها و بخش هایی که تماس مستقیم با سولفات ها، سولفیدها و ... دارند.
- سطوح بتنی کف پارکینگها، سالن های تولید، محوطه های بتنی، بلوک های سیمانی، نمای ساختمان ها، سازه های بتنی نمایان
- قابلیت استفاده بر روی سطح تمام شده و خشک شده بتن

مزایا:

- عدم جذب روغن، آب و مقاوم در برابر تخریب با اسید، باز و حلالها، قابلیت گندزدائی و شستشوی مداوم با شوینده ها و نظافت آسان سطوح.
- بی رنگ و دارای قیمتی بسیار مناسب.
- جلوگیری از ایجاد گرد و غبار و عدم ایجاد لغزندگی در سطح
- اجرای بسیار راحت با سرعت بالا

دفتر تهران: گیشا، نبش خیابان ۱۷، پلاک ۲۵۶، واحد ۱۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۴۸۵۰۸-۰۲۱-۸۸۲۴۷۹۷۶-۰۲۱-۸۸۲۵۵۹۸۷

مشخصات فنی:

- تعداد اجزا: یک جزئی
- براقیت: براق
- مشخصات رنگ: بی رنگ
- مکانیزم خشک شدن: واکنش شیمیایی بین اجزا و تبخیر حلال
- ضخامت پیشنهادی: ۵۰-۱۰۰ میکرون
- میزان مصرف: ۰.۱۵۰ الی ۰.۲۵۰ گرم در هر متر مربع
- خشک شدن کامل: ۲ روز
- خشک شدن عمقی: ۲۴ ساعت خشک شدن سطحی: ۶ ساعت

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر بایستی عاری از هر گونه آلودگی باشد، به همین منظور می توان از روش هایی همچون اعمال فشار باد، شستشو با شوینده ها و تینرهای متناسب با سیستم رنگ آمیزی، عمر سرویس دهی مورد نظر، شرایط جوی و جنس سطح استفاده نمود.

شرایط محیط اجرا:

بهترین درجه حرارت محیط و سطح کار حین اجرا بین ۱۰-۴۰ درجه سانتیگراد می باشد. برای حصول کیفیت مناسب توصیه می گردد رنگ آمیزی حتی الامکان در محیط های سرپوشیده انجام شود. دمای محیط هنگام رنگ آمیزی بایستی حداقل ۳ درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم محیط باشد تا از تشکیل قطرات آب بر روی سطح جلوگیری شود.

روش اجرا:

پس از سخت شدن اولیه سطح بتنی، سیمانی و یا گچی، با غلطک و یا قلمو بصورت یکنواخت و عدم جمع شدگی محصول در یک نقطه اعمال گردد. پیشنهاد می گردد، محصول بصورت خالص استفاده شود ولی با توجه به شرایط اجرا و بستر مورد نظر، می توان سیلر را تا ۰۵ درصد با تینر مخصوص رقیق نمود. و جهت اثر گذاری بهتر در دو لایه اجرا نمود.

دفتر تهران: گیشا، نبش خیابان ۱۷، پلاک ۲۵۶، واحد ۱۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۴۸۵۰۸-۰۲۱-۸۸۲۴۷۹۷۶-۰۲۱-۸۸۲۵۵۹۸۷

بسته بندی:

۱۸ کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.

تجهیزات اجرا:

- قلم مو و غلطک

نکات ایمنی:

توصیه می گردد از استنشاق مداوم بخارات حلال این محصول در فضاهای بسته خودداری نموده و حتی الامکان از لوازم ایمنی مناسب استفاده و در صورت تماس با پوست و چشم با آب زیاد شستشو گردد. این رنگ اشتعال زا بوده و بایستی از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود.

دفتر تهران: گیشا، نبش خیابان ۱۷، پلاک ۲۵۶، واحد ۱۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۴۸۵۰۸-۰۲۱-۸۸۲۴۷۹۷۶-۰۲۱-۸۸۲۵۵۹۸۷